

PAROC Pro Loose Wool

(PAROC Loose Wool)



Krótki Opis

Wyrób nieuformowany z wełny mineralnej nieimpregnowanej

Zastosowanie

Izolacja nieregularnych kształtów i wąskich trudno dostępnych przestrzeni, czyli wszystkich tych miejsc, gdzie nie można użyć materiałów uformowanych w konkretne kształty.

Parametry techniczne

Gęstość Nominalna

70 kg/m³

Maksymalna Temperatura

Eksploatacyjna

750 °C

Wymiary

Grubość

- mm

Wymiary zgodnie z PN-EN 822, 823

Opakowanie

Folia plastikowa

~ 10 kg/worek

Właściwości ogniowe

Palność

niepalna

Zgodnie z

EN ISO 1182

Właściwości cieplne

Przewodność Ciepła w in 10 °C, λ_{10} 0.038 W/mK

Wartość podana przez producenta



PAROC POLSKA Sp. z o.o., ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Tel. +48 61 468 2190, Fax +48 61 468 2362, www.paroc.pl

Informacje podane na niniejszej karcie wyrobu stanowią jedyną i pełną wersję opisu wyrobu i jego właściwości technicznych. Treść tej karty nie oznacza, jednakże, udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie użyty w sposób nie określony w niniejszej karcie wyrobu, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w danym zastosowaniu, chyba, że została ona przez nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejsza karta wyrobu zastępuje wszystkie publikowane wcześniej wersje karty niniejszego wyrobu. Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w kartach wyrobów bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie. PAROC oraz czerwono białe pasy to zarejestrowany znak handlowy firmy Paroc Oy Ab. © Paroc Group 2009