



Produkt

plyta z wełny mineralnej PAROC Slab 60

Zastosowanie

plyta z wełny skalnej przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej powierzchni płaskich, ścian dużych zbiorników niskotemperaturowych oraz jako wypełnienie blaszanych kasetonów. Maksymalna temperatura nośnika energii cieplnej: 250°C.

Dostępne rozmiary

długość 1000mm
szerokość 600mm
grubość 40 ÷ 100mm

Dane techniczne

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D W/m·K	0,036
klasyfikacja ogniowa	niepalna
odporność termiczna [°C]	250
gęstość [kg/m ³]	60

Dokumenty odniesienia

- Aprobata Techniczna **AT/98-01-0381-04**
- Atest Higieniczny ✓

Pakowanie

grubość	ilość szt. w pakiecie	ilość m ² w pakiecie
40	12	7,2
50	10	6,0
60	8	4,8
70	7	4,2
80	6	3,6
100	5	3,0

Płyty układane są w paczki, owijane w całości folią polietylenową i znakowane.

Transport

W czasie transportu opakowania powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przechowywanie

W czasie magazynowania paczki należy układać na równym podłożu w pozycji leżącej. Pomieszczenia magazynowe i środki transportowe powinny zabezpieczać wyroby przed opadami atmosferycznymi.

PAROC Slab 60

Lipiec 2005