



L'ISOLANTE K-FLEX

NOWA GENERACJA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH



www.kflex.com, www.k-flex.pl

PRAKTYCZNE I FUNKCJONALNE
ROZWIĄZANIE DLA CHŁODNICTWA



Zastosowanie:



K-FLEX ST FRIGO

Izolacja z kauczuku do zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Zastosowanie:

Chłodnictwo
Klimatyzacja

DIN 1988/7 Nadzorowane
Bez HCFC - CFC
Odporność ogniowa: Class "0" BS
476 P 6 1989

K-FLEX ST FRIGO

Rewolucyjne i wyjątkowe opakowanie oferuje wiele praktycznych i ekonomicznych korzyści dla instalatora, serwisanta oraz dystrybutora i sprzedawcy.

Łatwe w użyciu, zużywamy dokładnie tyle izolacji ile jest w danym momencie potrzebne. Reszta pozostaje zabezpieczona w opakowaniu.

Precyzyjne cięcie, miara umieszczona na krawędzi opakowania ułatwia precyzyjne docięcie potrzebnej otuliny.

Optymalne zużycie, dzięki otulinie w zwoju ograniczamy ilość ścinków, odpadów, niewykorzystanej otuliny. Zwój - najbardziej racjonalny sposób wykorzystania otuliny termoizolacyjnej.

Na specjalne zamówienie istnieje możliwość dostarczenia K-FLEX ST FRIGO w dużych opakowaniach przemysłowych 800x800x400 mm.

K-FLEX ST FRIGO



K-FLEX ST FRIGO

ZAKRES

Opakowanie
500x500x200

GRUBOŚCI:

6 - 9 - 13 mm

ŚREDNICA:

od 6 do 28 mm

Opakowanie
800x800x400

GRUBOŚCI:

6 - 9 mm

ŚREDNICA:

od 6 do 28 mm

GRUBOŚCI:

6

9

13

Ø otuliny cale	mm	m/karton	m/karton	m/karton
1/4"	6	50	40	26
5/16"	8	48	37	26
3/8"	10	46	34	23
1/2"	12	40	31	18
5/8"	15	38	27	17
3/4"	20	30	23	15
7/8"	22	23	19	14
1 1/8"	28	20	14	10



K-FLEX ST FRIGO



DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur	-200 °C +105 °C
Przewodność cieplna λ W/(m ² K) EN ISO 8497 (DIN 52613)	-20 °C = 0,034 0 °C = 0,036* +20 °C = 0,038
Przenikalność μ EN 12086 (DIN 52615)	$\mu \geq 10000^{**}$
Ryzyko korozji	DIN 1988/7*; pH neutralne
Odporność ogniowa	Euroclasse B, s3, d0 EN 13501-1 * Cl. 1 (I)*, Brandkennziffer 5.2 (CH) BS 476 Part 6 1989 Cl. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (D)*, NF - FEU 487 (FR)*, M1 (E),
* Nadzorowane przez niezależny instytut ** Kontrolowana przenikalność $\mu \geq 7000$, Indywidualne badania $\mu \geq 10000$	

L'ISOLANTE K-FLEX zastrzega sobie prawo dokonania zmian danych i wymagań technicznych bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika.



L'ISOLANTE K-FLEX

Via Leonardo da Vinci, 36
20040 Roncello (MI) - Italy
tel. +39 039.6824.1 - fax: +39 039.6824560
italysales@isolante.com
www.kflex.com

K-FLEX Polska Sp. z o.o.
81-154 Gdynia, ul. Pucka 112
Poland- NIP PL 9581406813
tel. +48 58 782 22 72 lub 80, fax: +48 58 782 22 73
e-mail: info@k-flex.pl
www.k-flex.pl POL_LEA_FRIGO_0610