

# FLEXOROCK

## Produkt

Elastyczna otulina z wełny skalnej pokryta płaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej, wyposażona w zakładkę samoprzylepną.

## Zastosowanie

Przeznaczone są do izolacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, rurociągów ciepłowniczych oraz jako izolacja przeciwkondensacyjna. Otuliny FLEXOROCK są produktem szczególnie zalecanym do izolacji kolan i zagięć na rurociągach. Każdą otulinę można uelastycznić w dowolnie wybranym miejscu bez naruszania okładziny zewnętrznej i bez konieczności cięcia na segmenty kolanowe. Zastosowanie otulin FLEXOROCK znacznie przyspiesza montaż izolacji, głównie na rurociągach o skomplikowanych kształtach znajdujących się w trudno dostępnych miejscach.



## Informacje techniczne

Aprobata Techniczna	ITB AT-15-7841/2008
Krajowa Deklaracja Zgodności	00016a/08/M-Cig
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10} \leq 0,038\text{W/mK}$
Gęstość nominalna	60kg/m <sup>3</sup>
Maksymalna temperatura stosowania	≤ 400°C
Standardowa długość	1000 mm
Klasa reakcji na ogień	C <sub>L</sub> -s1,d0

średnica wewnętrzna		grubość izolacji (mm)							
		20	25	30	40	50	60	70	80
(cale)	(mm)	liczba m.b. w opakowaniu							
3/8	18	42	30	25	16	9	6		
1/2	22	36	25	20	13	9	6	5	4
3/4	28	30	25	16	12	9	6	4	4
1	35	25	20	15	9	7	5	4	4
1 1/4	42	20	16	12	9	6	4	4	3
1 1/2	48	16	15	11	9	6	4	4	2
	54	16	12	9	6	5	4	4	2
2	60	12	11	9	6	5	4	3	2
2 1/2	76	9	9	7	5	4	4	2	2
3	89	7	6	6	4	4	3	2	1
3 3/4	108	5	5	4	4	3	2	1	1
4	114	5	4	4	4	2	2	1	1
5	133	4	4	3	2	2	1	1	1

## Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Powiązane produkty

- \* TERMOROCK
- \* OTULINA ROCKWOOL
- \* TERMOROCK - elementy systemu
- \* OTULINA ROCKWOOL 120

## Przegroda budowlana

- \* Izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych - FLEXOROCK
- \* Izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych - System TERMOROCK

## Katalog, broszury i ulotki



Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo izolacja instalacji



Kierunek energooszczędność

## Aprobaty i certyfikaty

- \* Atest Higieniczny
- \* Aprobata Techniczna
- \* Krajowa Deklaracja Zgodności

## Kontakt

DORADZTWO TECHNICZNE  
 czynne pn. - pt. 8:00 - 16:00  
 801 66 00 36, 601 66 00 33  
 Fax+ 48 68 38 50 122

\* [doradcy@rockwool.pl](mailto:doradcy@rockwool.pl)