

ROCKMATA

Produkt

Maty ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z siatki galwanizowanej przyszytej drutem do warstwy wełny.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do izolacji (od podstaw, jak również na bieżące remonty i renowacje) rur i rurociągów, sieci ciepłych, zbiorników, pieców, powierzchni płaskich, armatury o temperaturze medium do 400°C.



Informacje techniczne

Kod wyrobu	MW-En 14303-T2-ST(+)-400
Polska Norma	PN-EN 14303:2009
Krajowa Deklaracja Zgodności	00055/10/M-Cig
Maksymalna temperatura stosowania	≤ 400 °C
Gęstość nominalna	60kg/m ³
Atest Higieniczny	HK/B/0439/01/2011
Klasa reakcji na ogień	A1

Współczynnik przewodzenia ciepła

T °C	50	100	150	200	300	350	400
λ (W/mK)	0,042	0,051	0,063	0,077	0,115	0,140	0,168

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	ilość m ² w rolce [m ²]	ilość rolek na palecie [szt.]	Ilość m ² na palecie [m ²]
5000	500	50	5	20	100
5000	500	60	5	20	100
4000	500	80	4	20	80
2500	500	100	2,5	20	50

W jednej rolce znajdują się 2 maty o szerokości 500 mm

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powiązane produkty

- * ALFAROCK
- * OTULINA ROCKWOOL
- * WIRED MAT 80
- * ALU WIRED MAT 105
- * ALU WIRED MAT 80
- * WIRED MAT 105

Przegroda budowlana

- * Izolacja małych zbiorników niskotemperaturowych
- * Izolacja rurociągów ciepłowniczych i średniotemperaturowych
- * Izolacja rurociągów przemysłowych o dużych średnicach
- * Izolacje elektrofiltru i kanału spalin

Katalog, broszury i ulotki



Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo izolacja instalacji



Izolacja urządzeń i instalacji



Kierunek energooszczędność



ROCKMATA

Aprobaty i certyfikaty

- * Atest Higieniczny
- * Krajowa Deklaracja Zgodności

Kontakt

DORADZTWO TECHNICZNE
 czynne pn. - pt. 8:00 - 16:00

801 66 00 36, 601 66 00 33

Fax+ 48 68 38 50 122

[✉ doradcy@rockwool.pl](mailto:doradcy@rockwool.pl)

Wydrukowano z <http://guide.rockwool.pl/produkty/rockmata.aspx> stycznia 11, 2012 kl.10:40